

G3654



OORSPRONG

China (Provincie Shandong)

PETROGRAFISCHE CLASSIFICATIE

Magmatisch gesteente – dieptegesteente – Graniet (EN 12670)

Chinese graniet in grijstinten (donkergrijs)

BESCHRIJVING

**B
NS
A**

ALTERNATIEVE BENAMING Pepperino, Jersey, Pepperino dark

G3654 – Technische kenmerken



HARDHEID (MHOS)

NPD



**SCHIJBARE VOLUMEMASSA
EN 1936**

2870 kg/m³




**WATERABSORPTIE
EN 1925**

0,62%




**POROSITEIT
Total**

0,5%



**DRUKSTERKTE
EN 1926**

246 MPa



**BUIGSTERKTE
EN 12372**

21,5 MPa



**SLIJTWEERSTAND
EN 14157 (Capon)**

NPD



**VORSTBESTENDIGHEID
EN 12371**

NPD

G3654 - Afwerkingen

Standaard afwerkingen waarvoor de steen kan gebruikt worden is :

- Gepolijst
- Gezoet of Verzoet
- Gevlamd
- Geborsteld