



OORSPRONG	Turkije
PETROGRAFISCHE CLASSIFICATIE	Sedimentair gesteente
BESCHRIJVING	Ivory travertin heeft een zachte, warme ivorkleur.

**B
NS
A**

ALTERNATIEVE BENAMING Travertin Ivory

Ivory – Technische kenmerken



HARDHEID (MHOS)

NPD



**SCHIJBARE
VOLUMEMASSA
EN 1936**

2463 kg/m³




**WATERABSORPTIE
EN 1925**

0,89%




**POROSITEIT
Total**

2,02%



**DRUKSTERKTE
EN 1926**

73 MPa



**BUIGSTERKTE
EN 12372**

8,72 MPa



**SLIJTWEERSTAND
EN 14157 (Capon)**

NPD



**VORSTBESTENDIGHEID
EN 12371**

NPD

Benaming - Afwerkingen

Standaard afwerkingen waarvoor de steen kan gebruikt worden is :

- Gepolijst
- Geschuurd
- Gezoet of Verzoet