

CHITTOR BLACK



OORSPRONG	India
PETROGRAFISCHE CLASSIFICATIE	Sedimentair gesteente - Carbonaat houdend gesteente
BESCHRIJVING	Zeer fijnkorrelige sedimentaire kalksteen (met dolomiet) met een grijszwarte basiskleur

**B
NS
A**

ALTERNATIEVE BENAMING Radja Black

CHITTOR BLACK – Technische kenmerken



HARDHEID (MHOS)

NPD



**SCHIJBARE VOLUMEMASSA
EN 1936**

2756 kg/m³




**WATERABSORPTIE
EN 1925**

0,27%




**POROSITEIT
Totaal**

0,42%



**DRUKSTERKTE
EN 1926**
86 MPa



**BUIGSTERKTE
EN 12372**
28,6 MPa



**SLIJTWEERSTAND
EN 14157 (Capon)**

NPD



**VORSTBESTENDIGHEID
EN 12371**
Technologische proef
NPD

CHITTOR BLACK - Afwerkingen

Standaard afwerkingen waarvoor de steen Chittor Black kan gebruikt worden is :

- Geschuurd
- Gothic of honed antic = door vibratie van het geschuurde materiaal komt men tot een verouderde look
- Gebouchardeerd
-
- Standaard hulpstukken:
- Palissades tot standaard hoogte van 1200 mm
- Boordstenen tot standaard lengte van 1000 mm
- Muurafkappingen tot standaard lengte van 1000 mm
- Zwembad en vijverboorden volgens de schetsen van de leverancier.