


## G603 graniet



### OORSPRONG

China - Fujian

### PETROGRAFISCHE CLASSIFICATIE

Magmatisch gesteente – dieptegesteente – Graniet (EN 12670)

### BESCHRIJVING

Grofkorrelige graniet met een witgrijze basiskleur waarin zich homogeen verspreide donkergekleurde mineralen bevinden, hetgeen de steen een gespikkeld uitzicht geeft. De natuursteen is compact en vertoont geen poriën.

**B  
NS  
A**

**ALTERNATIEVE BENAMING** Galaxy Green, G603, Talila Grey

## G603 – Technische kenmerken



### HARDHEID (MHOS)

NPD



### SCHIJBARE VOLUMEMASSA EN 1936

2630 kg/m<sup>3</sup>




### WATERABSORPTIE EN 1925

0,7%




### POROSITEIT Total

0,8%



### DRUKSTERKTE EN 1926

173 MPa



### BUIGSTERKTE EN 12372

15.1 MPa



### SLIJTWEERSTAND EN 14157 (Capon)

48mm



### VORSTBESTENDIGHEID EN 12371

NPD

## G603 - Afwerkingen

Standaard afwerkingen waarvoor de steen G603 kan gebruikt worden is :

- Gepolijst
- Verzoet of Gezoet
-